

# SIBUR Synthetic Rubber SBS L 30-01A

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

SIBUR

## Описание материалов:

Linear styrene-butadiene thermoplastic elastomer SBS L 30-01A is essentially a product of styrene and butadiene block polymerization in hydrocarbon solution in the presence of alkyllithium catalyst. SBS L 30-01A is dusted with calcium stearate or amorphous silica

Product description:

Appearance - white to light-beige color;

Morphology - crumbs or powder;

Weight - 14-15 kg or 750-800 kg;

Packaging - pallets and soft bag-container (big bag);

Shelf life - one (1) year since the date of manufacture.

Application

Bitumen modification for road and roofing materials, plastic modification, in compounds for shoes, general mechanical rubber goods, in mastics and protective coatings

Главная Информация	
Добавка	Стойкость к окислению (> 4000 ppm)
Характеристики	Блок сополимер
	Устойчивость к окислению
	Линейная полимерная структура
Используется	Защитное покрытие
	Модификация асфальта
	Пластиковая модификация
	Обувь
Внешний вид	Белый
	Светло-бежевый
Формы	Порошок
	Порошок

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ASTM D1238
Скрепленный стирол	28.5 - 31.5	%	Internal method
Содержание золы		%	ASTM D5667
Летучее вещество		%	ASTM D5668
Вязкость раствора-Толуол (25°C)	9.0 - 19	cSt	ASTM D445
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	2.70	МПа	ASTM D3182
Прочность на растяжение (Yield)	15.0	МПа	ASTM D3182
Удлинение при растяжении (Break)	700	%	ASTM D3182
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 10	YI	Internal method

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat