

ESTABLEND 6600

Acrylonitrile Styrene Acrylate + PC

Cossa Polimeri S.r.l.

Описание материалов:

ESTABLEND 6600 is an acrylonitrile-styrene-acrylate PC (ASA PC) product. It is available in Europe. ESTABLEND 6600 applications include electrical/electronic applications, electrical appliances, engineering/industrial accessories and automotive industries.

Features include:

flame retardant/rated flame

Good processability

Impact resistance

Heat resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Высокая ударопрочность</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Теплостойкость, высокая</p>		
Используется	<p>Электрические компоненты</p> <p>Электроприборы</p> <p>Инженерные аксессуары</p> <p>Применение в автомобильной области</p>		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.13	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (260°C/5.0 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.50 - 0.70	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	58.0	MPa	ASTM D638
Fracture	45.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2400	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	550	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения			
--	135	°C	ASTM D1525 ²
--	123	°C	ASTM D1525 ³

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	HB		UL 94
3.20 mm	HB		UL 94
Температура зажигания провода свечения (2.00 mm)	750	°C	IEC 60695-2-12

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	110	°C
Время сушки	3.0 - 4.0	hr
Температура формы	50.0 - 70.0	°C
Скорость впрыска	Moderate	

Инструкции по впрыску

Injection Temperature: 220-250 °C Injection Pressure Level: Medium

NOTE

1. 23°C
2. □□ B (120°C/h), □□1 (10N)
3. □□ B (120°C/h), □□2 (50N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

