

## Generic Nylon 4T - Glass Fiber

Стекловолокно

Polyamide 4T

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic Nylon 4T - Glass Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.40 to 1.47	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Формовочная усадка (23°C)	0.30 to 1.3	%	ISO 294-4
Поглощение воды (Equilibrium, 23°C, 50% RH)	1.6	%	ISO 62
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	10900 to 13500	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break, 23°C)	65.0 to 210	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	1.9 to 2.0	%	ISO 527-2
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	9.8 to 11	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	302 to 305	°C	ISO 75-2/A

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

