

Bynel® 21E533

Ethylene Acrylic Acid Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

Описание материалов:

Bynel® Series 2100 resins are anhydride-modified ethylene acrylate resins. They contain a temperature stable ester that makes them functional in high temperature coextrusions. They are available in pellet form for use in conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyethylene (PE) resins.

| Главная Информация | |
|--------------------|--|
| Добавка | Противоскользкий агент |
| Характеристики | Гладкость Соответствие пищевого контакта |
| Используется | Пленка Литая пленка Нанесение покрытия Клей |
| Рейтинг агентства | Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 |
| Формы | Частицы |
| Метод обработки | Кокструзионное формование Экструзия Экструзионное покрытие Литая пленка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|
| Удельный вес | 0.940 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 7.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 50.0 | °C | ASTM D1525 |
| Пиковая температура плавления | 83.0 | °C | ASTM D3418 |

Дополнительная информация

Freeze Point, ASTM D3418: 64°C

| Экструзия | Номинальное значение | Единица измерения |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Зона цилиндра 1 темп. | 120 | °C |
| Зона цилиндра 3 темп. | 220 - 235 | °C |
| Зона цилиндра 5 темп. | 235 - 275 | °C |
| Температура адаптера | 235 - 275 | °C |

| | | |
|----------------------|-----------|----|
| Температура расплава | 210 - 220 | °C |
| Температура матрицы | 235 - 275 | °C |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

