

Hanwha Total PP TB62R

High Crystallinity Polypropylene

HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.

Описание материалов:

TB62R is a rubber/filler modified polypropylene based on HIPP (High Isotatic Polypropylene). This grade can satisfy diverse users needs with their properties for specific applications.

The major applications of TB62R are instrument panel for automotives and front pillar for automotives.

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий поток</p> <p>Высокая ударпрочность</p> <p>Высокая жесткость</p> <p>Изофталеновая</p> <p>Низкий блеск</p> <p>Устойчивость к царапинам</p> | | |
| Используется | <p>Автомобильные Приложения</p> <p>Панель автомобильного инструмента</p> | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.05 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 73 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield | 24.5 | MPa | |
| Break | 20.6 | MPa | |
| Удлинение при растяжении (Break) | 25 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2300 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | | | ASTM D256 |
| -30°C | 59 | J/m | |
| 23°C | 180 | J/m | |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |

Температура отклонения при нагрузке
(0.45 МПа, Unannealed) 132 °C ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

