

Braskem PP FT120WV

Polypropylene Homopolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Sub-group:

Homopolymer

Description:

Antistatic, nucleated, good mold release.

Applications:

Suggested uses include cosmetic packaging, disposable cutlery, closures, overcaps.

Process:

Injection Molding.

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Пресс-форма Нуклеативный агент		
Характеристики	Антистатический Одноразовые Приемлемый пищевой контакт Хороший выпуск пресс-формы Гомополимер Ядро		
Используется	Затворы Контейнеры Косметическая упаковка Одноразовая посуда		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	106		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	38.6	MPa	ASTM D638

Удлинение при растяжении ² (Yield)	8.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1650	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	37	J/m	ASTM D256A

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	227	°C
Средняя температура	238	°C
Передняя температура	238	°C
Температура сопла	221	°C
Температура обработки (расплава)	> 164	°C
Температура формы	21.1 to 48.9	°C

NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min
3. 1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat