

Tunhe PBT TH6083

Polybutylene Terephthalate

Xinjiang Blueridge Tunhe Chemical Industry Co.,Ltd

Описание материалов:

Tunhe PBT TH6083 is a polybutene terephthalate (PBT) product. It is available in the Asia-Pacific region.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30 - 1.32	g/cm ³	ASTM D792B
Массовый расход расплава (MFR) ¹	70 - 85	g/10 min	ASTM D1238
Цвет b	1.00 - 5.00		GB/T 14190
Color L	> 90.0		GB/T 14190
Масса частиц	2.00 - 2.40	g/100 pcs	GB/T 14190
Внутренняя вязкость	0.68 - 0.98	dl/g	GB/T 14190
Moisture Content		%	GB/T 14190
Содержание золы		mg/kg	GB/T 14190
Карбоксил Конечные группы		mol/t	GB/T 14190
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	45.0 - 55.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 60	%	ASTM D638
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 40.0	kJ/m ²	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления	> 222	°C	ASTM D3418
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	> 2.0	kV/mm	ASTM D149

NOTE

1. Procedure A

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

