

Jam 526F2BX

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

526F2BX is a HDPE copolymer for small containers blow molding. This grade is well suited for applications requiring good processability, physical properties and resistance to environmental stress cracking.

Features

Grade under final development, to be industrilised.

HDPE copolymer

good processability

physical properties and resistance to environmental stress cracking.

Applications

Blow moulding

small containers

blow molding

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хороший пэскп (стресс трещины сопротивляться.) Сополимер Обрабатываемость, хорошая | | |
| Используется | Применение выдувного формования Контейнер | | |
| Метод обработки | Выдувное формование | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.952 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.25 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D, Compression Molded) | 65 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D638 |
| Yield, molding | 27.0 | MPa | ASTM D638 |
| Fracture, molding | 32.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break, Compression Molded) | 850 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль (Compression Molded) | 1250 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, Compression Molded) | 150 | J/m | ASTM D256A |

| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Викат Температура размягчения | 127 | °C | ASTM D1525 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

