

Kumho KBR 01

High Cis Polybutadiene Rubber

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Kumho KBR 01 is a High Cis Polybutadiene Rubber material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America.

Important attributes of Kumho KBR 01 are:

Good Weather Resistance

Stabilized

Wear Resistant

Typical applications include:

Automotive

Consumer Goods

Engineering/Industrial Parts

Hose/Tubing

Sporting Goods

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор 2		
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Хорошая устойчивость к погоде Упругий		
Используется	Автомобильные внешние части Ремни/ремонт ремней Обувь Шланг Спортивные товары		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.908	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney			
ML 1+4, 100°C ¹	55	MU	ASTM D3189
ML 1+4, 100°C	45	MU	
1,4-cis содержание	> 94.0	wt%	
Содержание золы	< 0.20	%	
Летучее вещество	< 0.50	%	
Monsanto ODR			
160°C ²	11.3	min	
160°C ³	5.9	kN/m	
160°C ⁴	1.5	kN/m	

160°C ⁵	3.8	min
160°C ⁶	8.5	min

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress ⁷ (300% Strain)	8.92	MPa
Прочность на растяжение ⁸ (Yield)	19.4	MPa
Удлинение при растяжении ⁹ (Break)	540	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура перехода стекла	-73.3	°C

NOTE

1. Compounded Rubber
2. ARC ±1°, T' 90
3. ARC ±1°, MH
4. ARC ±1°, ML
5. ARC ±1°, TS 01
6. ARC ±1°, T' 50
7. Press cured 35 min at 145°C
8. Press cured 35 min at 145°C
9. Press cured 35 min at 145°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

