

Clyrell EC340R

Polypropylene

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Clyrell EC340R is a clarified polyolefinic resin designed for injection moulding applications. Clyrell EC340R combines the aesthetic properties of a random with the impact-stiffness property of a heterophasic copolymer. Clyrell EC340R features is a high impact resistance at room and sub-zero temperature, good transparency and good resistance to stress whitening Clyrell EC340R can be used in clear impact container for food or non food applications, toys, housewares.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкоскоростная затвердевающая точка</p> <p>Сополимер</p> <p>Антистрессовое отбеливание</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Обрабатываемость, хорошая</p> <p>Термогерметичный</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Соответствие пищевого контакта</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Этикетка</p> <p>Ламинат</p> <p>Ремешок</p> <p>Термоформовочный контейнер</p> <p>Пищевая упаковка</p> <p>Канцелярские принадлежности</p>		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	21.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	932	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	49	J/m	ASTM D256

23°C	150	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	93.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat