

## Ebalta MG 807 FR / Comp. A+B

Polyurethane

Ebalta Kunststoff GmbH

### Описание материалов:

This product is a polyurethane casting resin.

Applications

High quality prototypes, like ABS

Properties

flame retardant

long potlife

well castable

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Прототипирование		
Внешний вид	Бежевый		
Метод обработки	Литье		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore D)	82 to 88	ISO 7619	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный модуль	3700 to 4300	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	65.0 to 75.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	5.8 to 8.8	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	50.0 to 54.0	°C	ISO 75-2/B
Температура перехода стекла	79.0	°C	TMA
CLTE-Поток	1.0E-4	cm/cm/°C	DIN 53752
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (4.00 mm)	V-0	UL 94	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 100		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Время доставки (60°C)	4.0	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность (20°C)	1.33 to 1.37	g/cm <sup>3</sup>	
Вязкость (25°C)	0.95 to 1.3	Pa·s	
Время отверждения (70°C)	0.58 to 0.75	hr	

Срок службы горшка <sup>1</sup> (20°C)	5.0 to 7.0	min
--	------------	-----

## NOTE

1. 200 g

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

