

Desmoderm® TXC EHC-01/1

Polyurethane (Polyester based)

Covestro - PUR

Описание материалов:

Desmoderm TXC EHC-01/1 is a one-component polyester urethane based on an aromatic diisocyanate.

Главная Информация			
Характеристики	Ультразвуковой сварочный Гибкость при низкой температуре Сопротивление гидролизу		
Рейтинг агентства	EC 1999/45/EC EC 2006/121/EC		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость (23 °C) ¹	8 - 20	mPa·s	DIN EN ISO 3219/A.3
Светостойкости			DIN EN ISO 105-B02
transparent, with 0.5% Tinuvin® 765	5.00		DIN EN ISO 105-B02
transparent, without light stabilizer	3.00		DIN EN ISO 105-B02
Отек объема-Этилацетат(23 °C) ²	100	%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	100	µm	
Модуль растяжения-100% (100 µm)	7.00	MPa	DIN 53504
Прочность на растяжение			
100 µm ³	35.0	MPa	DIN 53504
100 µm ⁴	40.0	MPa	DIN 53504
100 µm	45.0	MPa	DIN 53504
Удлинение при растяжении			
Break, 100 µm ⁵	400	%	DIN 53504
Break, 100 µm ⁶	150	%	DIN 53504
Break, 100 µm	450	%	DIN 53504
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Data taken from transparent films of 25% solids solution in dimethyl formamide/methyl ethyl ketone (3:2)

NOTE

1. 25% solution in dimethyl formamide/methyl ethyl ketone (3:2)

2.	2 hr
3.	after 28 days hydrolysis
4.	after 400 hr Xenotest with 0.5% Tinuvin® 765 (Ciba)
5.	after 28 days hydrolysis
6.	after 400 hr Xenotest with 0.5% Tinuvin® 765 (Ciba)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

