

Rotuba CAB B9086 (10% Plasticizer)

Cellulose Acetate Butyrate

Rotuba Extruders, Inc.

Описание материалов:

Rotuba CAB B9086 (10% Plasticizer) is a cellulose acetate butyrate (CAB) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Rotuba CAB B9086 (Plasticizer 10%) has applications including optics/lenses, automotive industry, commercial/office supplies, consumer goods and handles.

Features include:

environmental protection/green

Good dimensional stability

Impact resistance

good weather resistance

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность размеров Обновляемые ресурсы Ударопрочность при низкой температуре Хорошая устойчивость к погоде Аморфный		
Используется	Ручка Оптическое применение Применение в автомобильной области Игрушка Канцелярские принадлежности		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.19	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.20 - 0.60	%	ASTM D955
Поглощение воды (24 hr)	1.4	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	28.3	MPa	ASTM D638
Fracture	35.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1170	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	37.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Зубчатый изод Impact	260	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	73.9	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	104	°C	ASTM D1525
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	229	°C	
Температура формы	57	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat