

## Toraypef® 20030 AP61

Polyolefin

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Toraypef® 20030 AP61 is a Polyolefin product. It can be processed by compression molding or foam processing and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

Главная Информация		
Используется	Пена	
Формы	Гранулы	
Метод обработки	Прессформа сжатия Обработка пены	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	0.0500	g/cm <sup>3</sup>
Усадка <sup>2</sup>		
MD : 120°C	-3.1	%
TD : 120°C	-2.5	%
Толщина	3.00	mm
Твердость Сжатия-25%	0.0990	MPa
Удлинение		
MD	180	%
TD	170	%
Гелевая фракция	55	%
Коэффициент термоформования-Ч/д	0.470	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение		
Across Flow : Yield	1.12	MPa
Flow : Yield	1.39	MPa
Tear Strength		
Across Flow	6.70	kN/m
Flow	5.30	kN/m
NOTE		
1.	Foamed	
2.	60 min	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

