

## CENUSIL® M 810 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Mold Making

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

#### Главная Информация

Используется	Изготовление пресс-форм Прототипирование
--------------	---

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Время отверждения	4.0	hr	
Срок службы горшка	40	min	

  

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	10		ISO 868
Прочность на растяжение	3.50	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	600	%	ISO 37
Tear Strength	15.0	kN/m	ASTM D624B

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat