

## LITEN ZB 29

Polyethylene Copolymer

UNIPETROL RPA

### Описание материалов:

LITEN ZB 29 is a linear polyethylene, copolymer, intended for blow moulding and extrusion. It exhibits resistance to tensoactive substances, impact strength and good processability. It is suitable for manufacture of pipes for non-pressure applications, sheets, profiles, bottles, canisters, etc. This grades is delivered in the form of stabilized powder.

LITEN ZB 29 meets the hygienic regulations concerning contact with food of the European Union (Commission Directive), Germany (BfR) and USA (FDA). The product is not classified as a dangerous preparation according to Directive 1999/45/EC.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Приемлемый пищевой контакт Хорошая химическая стойкость Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность		
Используется	Бутылки Трубопроводы Профили Лист		
Рейтинг агентства	BfR пищевой контакт, неуказанный рейтинг ЕС пищевой контакт, неуказанный рейтинг FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Экструзионная труба		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.953	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.30	g/10 min	ISO 1133
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore D)	60		ISO 868
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	24.0	MPa	ISO 527-2

Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1050	МПа	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179
-30°C	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	
23°C	12	kJ/m <sup>2</sup>	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	125	°C	ISO 306

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

