

TOTAL Polypropylene PPH 3371

Polypropylene Homopolymer

TOTAL Refining & Chemicals

Описание материалов:

Total Petrochemicals Polypropylene 3371 utilizes the new Total Polypropylene proprietary process technology to provide extremely low residuals for improved color stability and clarity.

3371 is available with custom slip and antiblock packages.

3371 complies with all applicable FDA regulations and may be used under these provisions for food contact packaging.

3371 is recommended in orientation processes for manufacture of packaging tapes and films.

Главная Информация			
Характеристики	Соответствие пищевого контакта		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) FDA пищевой контакт, не Номинальный		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD: sheet cloth frame directional film	2410	MPa	ASTM D882
TD: sheet cloth frame directional film	4140	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture, sheet cloth frame directional membrane	131	MPa	ASTM D882
TD: Fracture, sheet cloth frame directional membrane	262	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture, sheet cloth frame directional membrane	130	%	ASTM D882
TD: Fracture, sheet cloth frame directional membrane	50	%	ASTM D882
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	163	°C	DSC
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, Tenter-frame Oriented Film)	9		ASTM D2457
Haze (Tenter-frame Oriented Film)	1.0	%	ASTM D1003

Дополнительная информация

Water Vapor Transmission Rate, ASTM F1249, 100°F, 90% RH, Tenter-frame Oriented Film: 0.3 g/100in²/day/mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

