

## Vibrathane® 8011

Polyurethane (Polyester, TDI)

Chemtura

### Описание материалов:

VIBRATHANE 8011 is a TDI-polyester based liquid prepolymer that is designed for general use in coating roll applications. This high performance resin yields a 53 Shore A elastomer when cured with triol blends such as TMP/ TIPA.

Главная Информация			
Используется	Нанесение покрытия		
Формы	Жидкость		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore A)	53	ASTM D2240	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	1.86	MPa	
300% Strain	4.00	MPa	
Прочность на растяжение	27.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	500	%	ASTM D412
Tear Strength (Split)	3.2	kN/m	ASTM D470
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок службы горшка (100°C)	60	min	
Время доставки (23°C)	730	hr	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	
Время отверждения (121°C)	16	hr	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

