

Plaslube® PEEK CF20 TL15 HF

20% углеродного волокна

Polyetheretherketone

Techmer Engineered Solutions

Описание материалов:

Plaslube® PEEK CF20 TL15 HF is a Polyetheretherketone (PEEK) product filled with 20% carbon fiber. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

High Flow

Lubricated

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Углеродное волокно, 20% наполнитель по весу | | |
| Добавка | Смазка | | |
| Характеристики | Высокий поток | | |
| | Смазка | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.45 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.18 mm) | 0.10 | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (24 hr) | 0.15 | % | ASTM D570 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 118 | | ASTM D785 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Break) | 207 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 1.5 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 18600 | MPa | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 310 | MPa | ASTM D790 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed) | 288 | °C | ASTM D648 |
| CLTE-Поток | 1.1E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Сопротивление громкости | 1.0E+6 | ohms-cm | ASTM D257 |

| Иньекция | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| Температура сушки | 249 | °C |
| Время сушки | 2.0 to 4.0 | hr |
| Задняя температура | 360 to 388 | °C |
| Средняя температура | 360 to 388 | °C |
| Передняя температура | 360 to 388 | °C |
| Температура обработки (расплава) | 360 to 382 | °C |
| Температура формы | 177 to 218 | °C |
| Back Pressure | 0.345 to 0.689 | MPa |
| Screw Speed | 50 to 100 | rpm |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

