

RTP 2800 B-85A HF UV

Thermoplastic Vulcanizate

RTP Company

Описание материалов:

High Flow - UV Stabilized

Главная Информация

Добавка	UV Stabilizer
Характеристики	Высокий поток
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Метод обработки	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D792
Moisture Content	0.030	%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 10 sec	88		
Shore D	35		

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (100% Strain, 3.18 mm)	5.17	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение ² (Yield, 3.20 mm)	7.58	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	450	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	36.8	kN/m	ASTM D624

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	79.4	°C
Время сушки	2.0	hr
Dew Point	-17.8	°C
Температура обработки (расплава)	182 to 210	°C
Температура формы	15.6 to 65.6	°C

NOTE

1.	Die C, 510 mm/min
2.	Die C, 500 mm/min
3.	500 mm/min
4.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

