

ELASTOSIL® M 4470

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Automotive & Transportation

Pad Printing, Printing Industry

Mold Making, Construction

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Mold Making, Composites

Mold Making, Mold Making

| Главная Информация | | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------------|
| Используется | Изготовление пресс-форм Прототипирование | | |
| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Цвет | Brown | | |
| Плотность | | | |
| -- | 1.44 | g/cm ³ | ISO 2781 |
| -- | 1.44 | g/cm ³ | DIN 53217 |
| Вязкость | | | |
| -- | 10 | Pa·s | ISO 3219 |
| -- | 15 | Pa·s | DIN EN ISO 3219 |
| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость по суше (Shore A) | 60 | | ISO 868 |
| Прочность на растяжение | 4.50 | MPa | ISO 37 |
| Удлинение при разрыве | 120 | % | ISO 37 |
| Tear Strength | > 4.00 | kN/m | ASTM D624B |
| Linear Shrinkage | 0.80 | % | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

