

Dynaprene® SE9030A

Наполнитель

Thermoplastic Elastomer

Nantex Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Dynaprene® SE9030A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material filled with filler. It is available in Asia Pacific for injection molding.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 5 sec)	30		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (300% Strain)	1.17	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Yield)	2.00	MPa	ASTM D412
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break)	560	%	ASTM D412
Tear Strength ¹ (23°C)	12.3	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия			ASTM D395B
23°C, 22 hr	13	%	
70°C, 22 hr	35	%	

NOTE	
1.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
Мобильный телефон: +86-13424755533
Email: sales@su-jiao.com
Адрес: Господин Чжао
Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

