

Huaфон T26

Polyamide 66

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

T26 is light medium and low viscosity.

Typical Applications

T26 is widely used in nylon 66 staple textile.

Главная Информация			
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость		
Используется	Текстильные изделия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	Internal Method
Размер частиц	2.20 to 2.80	g/100 pellets	Internal Method
Relative Viscosity	2.60 to 2.68		Internal Method
Содержание воды	< 5000	mg/kg	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления ¹	261	°C	ASTM D3418

NOTE

1. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat