

Sinvicomp SRF3703

Rigid Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

Sinvicomp SRF3703 is a Rigid Polyvinyl Chloride material. It is available in Asia Pacific for injection molding. Primary attribute of Sinvicomp SRF3703: Impact Resistant.

Typical application of Sinvicomp SRF3703: Engineering/Industrial Parts

| Главная Информация | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая ударопрочность | | |
| Используется | Фитинги | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.40 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение ¹ (Yield) | 47.1 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении ² (Break) | 110 | % | ASTM D638 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact | 78 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 87.0 | °C | ASTM D1525 |
| Термическая стабильность ³ (190°C) | > 2 | hr | BS 2782 |

| NOTE | |
|------|------------|
| 1. | 250 mm/min |
| 2. | 250 mm/min |
| 3. | Congo Red |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

