

## Petrothene® NA149000

Low Density Polyethylene

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

PETROTHENE NA149000 resin exhibits an excellent balance of toughness and softness, with excellent dimensional stability. Typical applications include housewares, toys, containers, and novelty items.

Главная Информация	
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая стабильность размеров Хорошая прочность
Используется	Контейнеры Товары для дома Лист Игрушки
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Гранулы
Метод обработки	Литье под давлением Экструзионный лист

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
---	-----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	640	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	198	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -76.0	°C	ASTM D746

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

