

## RTV-2 XT-153

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

### Описание материалов:

XT-153 is a two component condensation cure silicone rubber mold making material. It differs from most silicone rubber materials in that it is translucent rather than opaque. In thin sections, it is nearly transparent. It has been designed with a low viscosity to enable it to reproduce intricate detail and a very low durometer that allows maximum flexibility. It can also be easily colored by the addition of appropriate pigments. This unique combination of properties makes XT-153 well-suited for the special effects and movie making industries.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая цветность	
	Хорошая гибкость	
	Низкая вязкость	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес <sup>1</sup>	1.06	g/cm <sup>3</sup>
Усадка-Вылеченный	0.10	%
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- <sup>2</sup>	Translucent	
-- <sup>3</sup>	Translucent	
Вязкость		
-- <sup>4</sup>	0.30 to 0.40	Pa·s
-- <sup>5</sup>	20 to 30	Pa·s
Время отверждения	18 to 24	hr
Срок службы горшка	60 to 120	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше		
Shore A <sup>6</sup>	2 to 4	
Shore A <sup>7</sup>	5 to 8	
Прочность на растяжение	1.34 to 1.69	MPa
Удлинение при разрыве	450 to 500	%
Tear Strength	7.01 to 10.5	kN/m
NOTE		
1.	Cured	
2.	Activator	
3.	Base	
4.	Activator	

---

5.	Base
6.	1 Day
7.	7 Days

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

