

Formolene® 5143C

Polypropylene Homopolymer

Formosa Plastics Corporation, U.S.A.

Описание материалов:

Formolene 5143C is a polypropylene homopolymer designed for sheet and thermoforming applications, which require exceptional clarity. It contains a unique combination of stabilizers, nucleators and anti-stats that give it an excellent balance of stiffness and impact strength. Formolene 5143C offers advantages in processing over other polypropylenes used for thermoforming, including a broad forming window and fast setup time. It has been created for applications requiring higher clarity and lower haze than the 5143H grade offered by Formosa

Главная Информация				
Добавка	Антистатический			
	Нуклеативный агент			
Характеристики	Антистатический			
	Приемлемый пищевой контакт			
	Хорошая ударопрочность			
	Хорошая жесткость			
	Высокая четкость			
	Гомополимер			
	Ядро			
Используется	Лист			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 С			
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный			
Формы	Гранулы			
Метод обработки	Экструзия			
	Термоформовка			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505	
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.1	g/10 min	ASTM D1238	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	36.5	MPa	ASTM D638	
Удлинение при растяжении ² (Yield)	9.0	%	ASTM D638	
Флекторный модуль-1% Secant ³	1650	MPa	ASTM D790	



Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	43	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	116	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		
2.	50 mm/min		
3.	1.3 mm/min		

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

