

## INEOS PP H20A-00

Polypropylene Homopolymer

INEOS Olefins & Polymers USA

### Описание материалов:

H20A-00 is a controlled rheology homopolymer designed for injection molding applications requiring a moderate level of antistatic agent. Typical applications include consumer products, housewares and rigid packaging. It meets the requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21CFR 177.1520.

Главная Информация			
Добавка	Антистатические свойства		
Характеристики	Гомополимер		
	Антистатические свойства		
	Контролируемые Реологические		
	Соответствие пищевого контакта		
Используется	Товары для дома		
	Применение потребительских товаров		
	Жесткая упаковка		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.910	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	20	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	104		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>			ASTM D638
Yield	36.4	MPa	ASTM D638
Fracture	20.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup>			ASTM D638
Yield	9.7	%	ASTM D638
Fracture	< 100	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	1600	MPa	ASTM D790A

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	27	J/m	ASTM D256
Зубчатый изод Impact (23°C)	2.70	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	102	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	94	ASTM D2457	

#### NOTE

1. 51 mm/min
2. 51 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

