

SUPRAN® WLFT 311BL

Стекланная ткань; Длинное стекловолокно

Thermoplastic

SAMBARK

Описание материалов:

WLFT 311BL is a new material of sheet that is hybridized with fully impregnated WFT (Woven Fiber-glass Thermoplastic-mat) and LFT (Long Fiber Thermoplastics) sheets. WLFT 311BL is suitable for various parts in automotives, construction and industry applications as new materials to replace metals.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекланная ткань Длинное стекловолокно		
Используется	Автомобильные Приложения Применение конструкции Промышленное применение Замена металла Лист Детали конструкции		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	110		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	118	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	5640	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	164	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-30°C	1500	J/m	
23°C	980	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	163	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

