

## Badaflex® TPE-S 60A 5123 FR S1

Thermoplastic Elastomer

Bada AG

### Описание материалов:

Badaflex® TPE-S 60A 5123 FR S1 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of Badaflex® TPE-S 60A 5123 FR S1 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Copolymer

Главная Информация			
UL YellowCard	E189230-101282654		
Характеристики	Сополимер		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.31	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	60		DIN 53505
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			DIN 53504
Across Flow	7.00	MPa	
Flow	6.00	MPa	
Удлинение при растяжении			DIN 53504
Across Flow : Break	740	%	
Flow : Break	520	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на разрыв-Поток	18	kN/m	DIN 53515
Комплект сжатия (23°C, 72 hr)	24	%	DIN 53515
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94
1.60 mm	V-0		
3.00 mm	V-0		
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура обработки (расплава)	180 to 210	°C	
Температура формы	30.0 to 50.0	°C	
Скорость впрыска	Fast		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

