

# Monprene® CP-19078

Thermoplastic Elastomer

Teknor Apex Company

## Описание материалов:

Monprene CP-19078 is a general purpose thermoplastic elastomer designed for a variety of consumer product applications requiring a soft, rubber-like feel. Monprene CP-19078 is a high hardness, low density grade that exhibits medium flow characteristics, suitable for injection molding and extrusion.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Низкий удельный вес</p> <p>Низкая плотность</p> <p>Средняя степень жидкости</p> <p>Заполнение</p> <p>Высокая твердость</p>		
Используется	<p>Ручка</p> <p>Кухонные принадлежности</p> <p>Шайба</p> <p>Спортивные товары</p> <p>Канцелярские принадлежности</p> <p>Применение потребительских товаров</p> <p>Ручка зубной щетки</p>		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	<p>Экструзия</p> <p>Литье под давлением</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.938	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A, 1 second, injection molding	80		ASTM D2240
Shore A, 5 seconds, injection molding	78		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
Transverse flow: 100% strain <sup>1</sup>	3.79	MPa	ASTM D412

Flow: 100% strain <sup>2</sup>	6.48	MPa	ASTM D412
Transverse flow: 300% strain <sup>3</sup>	4.14	MPa	ASTM D412
Flow: 300% strain <sup>4</sup>	7.47	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение			ASTM D412
Transverse flow: Fracture <sup>5</sup>	9.22	MPa	ASTM D412
Flow: Fracture <sup>6</sup>	7.65	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении			ASTM D412
Transverse flow: Fracture <sup>7</sup>	2200	%	ASTM D412
Flow: Fracture <sup>8</sup>	390	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>9</sup>			ASTM D624
Transverse flow	50.3	kN/m	ASTM D624
Flow	52.5	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>10</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	26	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	62	%	ASTM D395B

Ињекция	Номинальное значение	Единица измерения
Задняя температура	182 - 232	°C
Средняя температура	188 - 238	°C
Передняя температура	193 - 243	°C
Температура сопла	199 - 249	°C
Температура обработки (расплава)	199 - 249	°C
Температура формы	35.0 - 48.9	°C
Давление впрыска	1.38 - 5.52	MPa
Скорость впрыска	Fast	
Back Pressure	0.172 - 0.689	MPa
Screw Speed	50 - 100	rpm
Подушка	3.81 - 25.4	mm

#### Инструкции по впрыску

□□□□.□□□□□□□□□□□□150°F (65°C)□□□□□□□□2-4□□.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	182 - 232	°C
Зона цилиндра 2 температура.	188 - 238	°C
Зона цилиндра 3 темп.	193 - 243	°C
Зона цилиндра 5 темп.	199 - 249	°C
Температура матрицы	199 - 249	°C

#### Инструкции по экструзии

□□□□30 - 100 rpm

NOTE
1. 510 mm/min

2.	Mouth die C, 510mm/min
3.	510 mm/min
4.	C mold, 510mm/min
5.	510 mm/min
6.	C mold, 510mm/min
7.	510 mm/min
8.	Mouth die C, 510mm/min
9.	C mold, 510mm/min
10.	Type 1

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

