

Trademark PP PPH400E

Polypropylene Homopolymer

Trademark Plastics Corporation

Описание материалов:

Trademark PP PPH400E is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by fiber (spinning) extrusion and is available in North America. Applications of Trademark PP PPH400E include fabrics/fibers, adhesives/tapes, bags/liners, food contact applications and nonwovens.

Characteristics include:

Fast Molding Cycle

Food Contact Acceptable

Good Processability

Homopolymer

Главная Информация			
Характеристики	<p>Цикл быстрого формования</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая стабильность цвета</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Гомополимер</p> <p>Перенос низкой воды</p>		
Используется	<p>Сумки</p> <p>Ковровая подложка</p> <p>Волокна</p> <p>Лента</p> <p>Текстильные изделия</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	4.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	8.6	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1310	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	32	J/m	ASTM D256
NOTE			

- | | |
|----|-----------|
| 1. | 50 mm/min |
| 2. | 50 mm/min |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

