

## PRIMALENE WPP523ED03

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

### Описание материалов:

A 2.5 melt index low density polyethylene

Applications:

Carpet backing

Co-extrusion films

Foams

Form fill and seal packaging

Freezer film

High clarity film

Lamination film

Features:

Good heat sealing

Good cold temperature toughness compared to LDPE homopolymers

Slip: 800 ppm

Antiblock: 2500 ppm

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (2500 ppm) Скольжения (800 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Хорошее тепловое уплотнение Термогерметичный Низкая плотность Комбинация		
Используется	Ковровая подложка Пленка Пена Ламинаты Упаковка		
Метод обработки	Кокстружия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	3.0	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	154	MPa	
1% Secant, TD	177	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	22.1	MPa	
TD : Break	19.0	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	170	%	
TD : Break	540	%	
Ударное падение Dart	120	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	200	g	
TD	120	g	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Пиковая температура плавления	107	°C	
<b>Оптический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Блеск (45°)	76		ASTM D2457
Haze	5.3	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

