

KRATON® D1186 A

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

Описание материалов:

Kraton D1186 A is a clear, branched block copolymer based on styrene and butadiene with bound styrene of 30% mass. It is supplied from Europe in the physical forms identified in the grade nomenclature:

D1186 AT - supplied as porous pellets dusted with talc

D1186 AS - supplied as porous pellets dusted with amorphous silica

D1186 ASM - supplied as powder dusted with amorphous silica

Kraton D1186A polymer is used as a modifier of bitumen in roofing felt coating compounds, roads and pipe coating. It may also be suitable for use in formulating adhesives, sealants and coatings and in the modification of polymers.

Главная Информация	
Добавка	Антиоксидант
Характеристики	Антиоксидант
Используется	Клеи
	Модификация асфальта
	Нанесение покрытия
	Трубные покрытия
	Модификация пластмасс
	Герметики
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Формы	Крошка
	Гранулы
	Порошок

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.938	g/cm ³	ISO 2781
Видимая плотность	0.40	g/cm ³	ASTM D1895B
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	< 1.0	g/10 min	ISO 1133
Антиоксидантная добавка-Км 08	> 0.1	wt%	
Содержание золы			ISO 247
-- ¹	< 0.4	wt%	
ASM	2.5 to 5.0	wt%	
Содержание полистирола-Км 03	29.0 to 31.0	wt%	
Общее количество экстрактов-Км 05	< 1.4	wt%	
Вязкость-Раствор(25 °C) ²	1.00 to 1.40	Pa·s	
Летучее вещество-Км 04	< 0.30	wt%	

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 30 sec)	74		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (300% Strain)	3.00	МПа	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	24.0	МПа	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	800	%	ISO 37
NOTE			
1.	AS, AT		
2.	KM 06, 15%w toluene solution		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

