

ELASTOSIL® RD 6600 F

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, Dispersions

Coating of Fabrics and Textiles, Technical Textiles

Technical Textiles, Technical Textiles

Главная Информация			
Используется	Тканевые покрытия		
	Нетканые покрытия		
	Нетканые покрытия		
Метод обработки	Покрытие		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность			
--	0.950 to 1.10	g/cm ³	DIN 51757
--	1.17	g/cm ³	DIN 53479
Вязкость	50 to 90	Pa·s	
Срок службы горшка	4300	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	57		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.00	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	350	%	DIN 53504
Комплект сжатия	29	%	DIN 53517
Tear Strength	12.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	53	%	DIN 53512
Электрическая прочность	22	kV/mm	DIN VDE 0303
Сопrotивление громкости	1.9E+15	ohms-cm	DIN VDE 0303
Коэффициент рассеивания (50 Hz)	0.015		DIN VDE 0303

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

