

Huafon T25P

Polyamide 66

Huafon Group Co., Ltd.

Описание материалов:

T25P is light middle-low viscosity of co-polymerization.

Typical Applications

T25P can be used for spinning fine denier staple fibre, mainly for the production of high-grade flocking fabrics in clothing and other fabrics in decoration etc.

Главная Информация			
Характеристики	Средняя-Низкая вязкость		
Используется	Ткани		
	Штапельные волокна		
Метод обработки	Экструзия волокна (спиннинг)		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.14	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.70	g/cm ³	Internal Method
Размер частиц	1.70 to 2.30	g/100 pellets	Internal Method
Relative Viscosity			Internal Method
Dry Chips	2.54 to 2.62		
Wet Chips	2.50 to 2.58		
Содержание воды			Internal Method
Dry Chips	< 800	mg/kg	
Wet Chips	< 5000	mg/kg	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Пиковая температура плавления ¹	259	°C	ASTM D3418
NOTE			
1.	10°C/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat