

Axiall PVC 9175 J Clear 38

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

Описание материалов:

Georgia Gulf 9175J Clear 38 is used for injection blow molding packages in cosmetic and toiletry applications such as hair dyes and shampoos. It has excellent clarity, flow and stability.

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Высокая четкость		
Используется	Косметическая упаковка Упаковка		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.33	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2900	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	49.6	MPa	ASTM D638
Flexural Strength	89.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
3.18 mm	27	J/m	
6.35 mm	16	J/m	
Прочность на растяжение	116	kJ/m ²	ASTM D1822
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	56.0	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3180 μm)	80.0	%	ASTM D1003
Haze (3180 μm)	5.0	%	ASTM D1003
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	
Равновесный крутящий момент ¹ (190°C)	8.83	J	
Время стабильности	1.0	hr	
NOTE			

1.

Brabender Plastograph, No 6,
Roller Head, 57g charge, 60/43
rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

