

SKYBON EW-100Q

Polyester Adhesive

SK Chemicals

Описание материалов:

Thermoplastic Copolyester for waterborne applications

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Кислотный номер	< 5.00	mg KOH/g	Internal Method
Внутренняя вязкость-О-хлорфенол при 35 °C	0.42	dl/g	Internal Method
О ценность	10.0 to 15.0	mg KOH/g	Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	44.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

