

Nylene® 6440 HS

36% полезных ископаемых

Polyamide 66

Custom Resins Group

Описание материалов:

36% mineral reinforced, impact modified, heat-stabilized nylon 6/6

Used in applications where the dimensional stability and added stiffness are desired, but higher impact resistance is also needed

Has the heat and chemical resistance typical of nylon 6/6 materials

Suitable for housings and enclosures, brackets and fixtures, and other applications which require this unique set of properties

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Минеральный, 36% наполнитель по весу		
Добавка	Стабилизатор тепла		
	Модификатор удара		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая жесткость		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Корпуса		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.1	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (23°C)	68.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	4140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	130	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	174	°C	ASTM D648
Пиковая температура плавления	254	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

