

SkinFlex III Brushable

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

SkinFlex III offers a surface cure with little or no tackiness after an overnight cure. SkinFlex III can be used for a greater variety of applications. The common uses for this product include the creation of soft, yet flexible and durable materials for animated characters, costumes, prosthetics, and various parts and molds. However, the true application of this material is only limited to your imagination.

SkinFlex III offers new dimensions in its ability to stretch and recover while maintaining high tear strength even in the soft to very soft hardness ranges. Additionally, advancements in surface texture and cure time allows the user to achieve realism in skin-like quality in a remarkable time frame. This system provides further control by allowing you to determine the desired levels of stretch, recovery and hardness by modifying the level of "C" component.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая прочность на разрыв	
Используется	Моделирующий материал Формы/штампы/инструменты	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Part A	1.057	g/cm ³
Part B	0.918	g/cm ³
Part C	0.968	g/cm ³
Время отгрузки (25 °C)	16.0 to 24.0	hr
Gel Time	20.0	min
Время работы (25 °C) ¹	10.0 to 12.0	min
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Компоненты термокомплекта		
Part A	Mix Ratio by Weight: 50	
Part B	Mix Ratio by Weight: 100	
Срок годности	26	wk
NOTE		
1.	100g	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

