

TyrFil® G-2

Polyurethane (MDI)

Pathway Polymers

Описание материалов:

TyrFil® G-2 is a Polyurethane (MDI) (PUR-MDI) material. It is available in North America.

Главная Информация		
Используется	Ремонт шин	
Внешний вид	Коричневый	
Формы	Жидкость	
Твердость	Номинальное значение	
Твердость дюрометра (Shore A)	26 to 30	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение (Break)	1.82	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	350	%
Tear Strength		
-- 1	6.65	kN/m
Split	0.70	kN/m
Сопrotивляемость Bayshore	65	%
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения
Melt Density		
25°C ²	1.08	g/cm ³
25°C ³	1.05	g/cm ³
NOTE		
1.	Die C	
2.	Prepolymer (side B)	
3.	Catalyst (side A)	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

