

Hostacom HYP 376D NAT

40% мел

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Hostacom HYP 376D NAT is an over 40% chalk filled PP homopolymer, with good detergent resistance, very good mouldability and high flowability. Please contact Basell for shrinkage recommendations.

This grade is not intended for medical, pharmaceutical, food, drinking water and all applications not listed in the supported list. For more information please contact our sales representatives.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Меловой наполнитель, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Гомополимер Хорошая производительность формования Высокая яркость Мощнее средство стойкое		
Используется	Большая бытовая техника и мелкая бытовая техника		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.29	g/cm ³	ISO 1183/A
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	30	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (230°C/2.16 kg)	28.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Содержание золы (500°C)	45.5	wt%	ISO 3451-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	2700	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Yield, 23°C)	20.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Yield, 23°C)	3.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль ¹ (23°C)	2800	MPa	ISO 178/A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C	1.5	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C	2.2	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
0°C	24	kJ/m ²	ISO 179/1eU
23°C	55	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature

0.45 MPa, not annealed	97.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	57.0	°C	ISO 75-2/A
Викат Температура размягчения	93.0	°C	ISO 306/B

NOTE

1. 1.0 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat