

Sumikon® PM-5900

Стекловолокно; Неорганическое

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMIKON® PM-5900 (Type JA Black) is Glass fiber and Inorganic filler filled resol resin (non-ammonia phenolic) molding compound. This grade is official registered UL with V-0 (t=3.0).

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Неорганический наполнитель
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.86	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.47	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	57.0	MPa	JIS K6911
Флекторный модуль	10000	MPa	JIS K6911
Flexural Strength	102	MPa	JIS K6911
Прочность на сжатие	185	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	3.2	kJ/m ²	JIS K6911
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность ¹	9.0	kV/mm	JIS K6911
Insulation Resistance			JIS K6911
-- ²	6.0E+11	ohms	JIS K6911
-- ³	1.0E+11	ohms	JIS K6911
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (3.0 mm)	V-0		UL 94
NOTE			

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | Method B (step by step) |
| 2. | As molded |
| 3. | After boiling |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

