

## Aurora PVC AP1213 Series

Polyvinyl Chloride

Aurora Plastics, Inc.

### Описание материалов:

A high rate, high gloss, PVC powder, extrusion compound for exterior/interior applications.

Главная Информация			
Характеристики	Глянцевый		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45 to 1.49	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	1-32433-33		ASTM D4216
PVC Cell Classification	class No. 2		ASTM D3679
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра <sup>1</sup> (Shore D, 22°C)	75 to 81		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (22°C)	2620	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield, 22°C)	43.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (22°C)	2650	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (22°C)	80.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (22°C)	220	J/m	ASTM D256
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature <sup>2</sup>	66.7	J/cm	
22°C, Extruded at 380 to 390° F melt temperature <sup>3</sup>	222	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	72.8	°C	ASTM D648
CLTE-Поток (22°C)	6.7E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
NOTE			
1.	Instantaneous		
2.	Procedure A		
3.	Procedure B		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

