

## Durethan® C 38 FKS 000000

Polyamide 6

LANXESS Corporation

### Описание материалов:

PA 6-Copolymer, non-reinforced, extrusion, medium viscosity, slip agent, nucleated

Главная Информация				
Характеристики	Сополимер Гладкость Средняя вязкость			
Метод обработки	Экструзия			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.13	--	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (235°C/2.16 kg)	5.00	--	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Поглощение воды				ISO 62
Saturated, 23°C	10	--	%	ISO 62
Equilibrium, 23°C, 50% RH	3.0	--	%	ISO 62
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления <sup>1</sup>	212	--	°C	ISO 11357-3
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	--	1.0E+11	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	--	1.0E+13	ohms-cm	IEC 60093
Диэлектрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	--	30	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость (23°C, 1 MHz)	--	3.00		IEC 60250
Дополнительная информация	Сухой	Состояние	Метод испытания	
ISO Shortname	PA 6/IPDI, ES, 18-030N	--	ISO 1874	

### NOTE

1. 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

