

Witcom PP AS-HI

Polypropylene

Witcom Engineering Plastics B.V.

Описание материалов:

Witcom PP AS-HI is a Polypropylene product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

Antistatic

Impact Resistant

| Главная Информация | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Добавка | Антистатический | | |
| Характеристики | Антистатический Высокая ударопрочность | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.07 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Формовочная усадка-Поток (3.00 mm) | 1.5 to 2.0 | % | ISO 2577 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Yield) | < 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
| Растяжимое напряжение (Break) | > 100 | % | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 800 | MPa | ISO 178 |
| Флекторный стресс | 25.0 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод ударная прочность | 14 | kJ/m ² | ISO 180/1A |
| Незубчатый изод ударная прочность | No Break | | ISO 180/1U |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed) | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
| CLTE-Поток | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Imp (3.00 mm) | 75.0 | °C | UL 746 |
| Электрический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельное сопротивление поверхности | 1.0E+9 to 1.0E+11 | ohms | ASTM D257 |
| Сопротивление громкости | 1.0E+9 to 1.0E+11 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Воспламеняемость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Огнестойкость (3.00 mm) | HB | | ISO 1210 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

