

## ELASTOSIL® R plus 4020/60

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Molded Parts, Food Contact, Plastics and Rubber Processing

Molded Parts, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Используется	Прокладки
	Промышленное применение
	Уплотнения
Метод обработки	Прессформа сжатия
	Пресс-форма

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Clear/Transparent		
Плотность	1.18	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	59		DIN 53505
Прочность на растяжение	8.40	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	810	%	DIN 53504
Комплект сжатия	42	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	53.0	kN/m	ASTM D624B
Восстановленная устойчивость	44	%	DIN 53512

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

