

## Unichem 1417-013

Flexible Polyvinyl Chloride

Colorite Polymers

### Описание материалов:

Unichem 1417-013 is a Flexible Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion or injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

Good UV Resistance

Heat Resistant

Impact Resistant

Rigid

Главная Информация			
Характеристики	Хороший поток Хорошая ударопрочность Хорошая термическая стабильность Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая жесткость		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	1.3	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	74		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2710	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	50.3	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	91.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	270	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	67.8	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Коэффициент пропускания	90.0	%	ASTM D1003
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	163 to 168	°C	
Температура формы	10.0 to 37.8	°C	
Back Pressure	0.689 to 2.76	MPa	
Screw Speed	40 to 100	rpm	
Коэффициент сжатия винта	2.0:1.0 to 3.0:1.0		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat