

YUCLAIR® FN435

Linear Low Density Polyethylene

SK Global Chemical

Описание материалов:

YUCLAIR® FN435 is a Linear Low Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Antiblock

Slip

Главная Информация			
Добавка	Антиблок Комбинация		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.919	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.8	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	50	µm	ASTM D746
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	12.3	MPa	
TD : Yield	11.3	MPa	
MD : Break	33.3	MPa	
TD : Break	31.4	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	680	%	
TD : Break	820	%	
Spencer Impact	0.883	J	ASTM D3420
Tear Strength			ASTM D1922
MD	29.4	kN/m	
TD	127.5	kN/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -70.0	°C	ASTM D746
Викат Температура размягчения	98.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	7.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

