ExxonMobil™ LDPE LD 615BA

Low Density Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

LD 615BA is a low density polyethylene grade with medium fluidity, which is characterized by high hardness and good toughness.

Главная Информация			
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	15	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра (Shore D)	45		ISO 868
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Модуль растяжения	150	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (100% Strain)	9.20	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Break)	> 100	%	ISO 527-2/1A/50
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	86.0	°C	ISO 306
Юридическое заявление			

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat